

HOJA TÉCNICA



EMPAQUETADURA GELDITU KV



T °C	-100+280		
P bar	-	100	50
V m/sec	-	3	15
PH	3/12		

Composición

Empaquetadura compuesta por fibras aramídicas continuas, con Impregnación de Teflón (PTFE) y un lubricante inerte, resistente a altas temperaturas.

Características

Empaquetadura compuesta por fibras aramídicas termoestables.

Presenta una alta resistencia mecánica (que puede llegar a dañar el eje de la bomba).

Aplicaciones

Recomendada para bombas centrífugas y bombas de pistón, en medios agresivos, con sólidos en suspensión y altas temperaturas. Recomendada a bajas revoluciones por minuto.