

# HOJA TÉCNICA



## EMPAQUETADURA INYECTABLE



T °C	-200+280		
P bar	500	150	-
V m/sec	1	2	-
PH	0/14		

### Composición

Empaquetadura compuesta por PTFE y grafito y aceites minerales para bombas, válvulas y mezcladores. Exenta de silicona.

### Características

Este material tiene un bajo coeficiente de fricción. Es autolubricante, no necesita agua de lavado o enfriamiento. Previene la fuga y reduce el desgaste del eje.

### Aplicaciones

Reparación sin paradas de producción para sellar fugas tanto en válvulas de presión como en equipos rotativos, en lugares donde los ejes no están en buenas condiciones.