

# HOJA TÉCNICA



## EMPAQUETADURA GELDITU CRF



T °C	-60/+500		
P bar	200	20	40
V m/sec	1	2	25
PH	0/14		

### Composición

Empaquetadura manufacturada con hilo de puro grafito.

### Características

La impregnación ocurre en tres fases: en los hilos individuales, en el cuerpo de la empaquetadura y en la superficie. Un inhibidor inorgánico de corrosión está presente en la impregnación.

### Aplicaciones

Recomendada para válvulas y bombas que manejan vapor, agua caliente (bombas de alimentación de calderas), fluidos de proceso y productos petrolíferos.