

# KLINGER® Thermica



Material de plancha calandrada  
con base de Mica KLINGER®

## Aplicaciones típicas

Apto para una gran variedad de aplicaciones tales como aceites, combustibles, cárboicos, vapor e hidrocarburos

Temperatura máxima	400° C
Temperatura constante	300° C
Temperatura constante con vapor	250° C
Presión máx.	40 bar




## Dimensiones de plancha estándar

Tamaños: 2000 x 1500 mm.

Espesores estándar: 0.8 mm, 1.0 mm, 2.0 mm y 3.0 mm

## Valores típicos para un espesor de 2.0 mm

Compresibilidad ASTM F 36 J		%	12
Recuperación ASTM F 36 J	mín.	%	55
Prueba compresión KLINGER® frío / calor 50 MPa	reducción espesor a 23°C reducción espesor a 300°C reducción espesor a 400°C	%	17 13 18
Relajación tensión DIN 52913	50 MPa / 300°C	MPa	28
Relajación tensión BS 7531	40 MPa / 300°C; 1.5 mm	MPa	27
Estanqueidad según BS 7531		ml / mín.	< 1.0
Incremento del espesor ASTM F 146	oil IRM 903: 5h / 150°C	%	8



## Soporte de cargas


### Selección de juntas con diagrama pT

El diagrama pT de KLINGER® supone una guía para determinar la idoneidad de un material concreto de junta para una aplicación específica en función únicamente de la presión y la temperatura.

Se ha de tener en cuenta que otras fuerzas tales como la fluctuación de cargas pueden afectar de forma significativa al análisis de la junta. Remitirse siempre a las tablas de resistencia química.

**KLINGER thermica 2,0mm**


20+	10 to 20	0 to 10
-----	----------	---------



## Presión / Temperatura

### Áreas de Aplicación

- ① En la zona 1, el material de junta es normalmente apto, sujeto a compatibilidad química
- ② En la zona 2, puede ser adecuado pero es recomendable hacer una evaluación técnica
- ③ En la zona 3, no instalar la junta sin hacer antes un análisis técnico





## KLINGER® Thermica

### Aplicaciones

- » KLINGER® Thermica es un material de fibra comprimida para servicio de altas temperaturas
- » Se puede usar como alternativa al Grafito laminado en aplicaciones hasta 400°C

### Características

- » Material de fibra comprimida fácil de cortar y de manejar
- » Con una excelente estanqueidad
- » Excelente estabilidad térmica hasta 400°C
- » Muy buena capacidad para soportar cargas y buenas propiedades de relajación de la tensión